



# Agip Coro DWW 35 L

**Agip Coro DWW 35 L** je vysoce účinný prostředek na ochranu proti korozi s dobrou schopností vytěsňovat vodu. Poskytuje vysokou ochranu proti korozi a krátkou dobu schnutí.

## CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Coro DWW 35 L	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	798	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 20°C	mm <sup>2</sup> /s	2,8	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	65	DIN 51 755
Klima s kondenzovanou vodou	cykly	>35	DIN 51 017
Test v solné mlžné komoře	hodiny	16	DIN 50 021

## VLASTNOSTI A VÝKON

- Isoparafínové rozpouštědlo.
- Vytváří voskový ochranný film s velmi dobrou protikorozi ochranou.
- Dobrá schopnost odpuzovat a vytěsňovat vodu.
- Krátká doba schnutí.
- Konzervace ponořením v lázni je stabilní vůči kyselým a alkalickým roztokům.
- Ve vhodném obalu je zajištěna ochrana i při velmi obtížných přepravních postupech.
- Ochrana proti korozi: uvnitř obalu 12-18 měsíců, vně 6-12 měsíců.

## POUŽITÍ

**Agip Coro DWW 35 L** je určen pro konzervování a oschnutí mokrých velkých i malých dílů po soustružení, frézování, ražení a lisování, jejichž konzervování je nutné pro delší dobu. Přitom se odstraní stávající film z vody nebo vlhkosti a současně povrch kovů potáhne voskovým filmem. Aplikace se provádí přípravkem ve stavu, jaký byl při dodání, především ponořením. Nanášení je však také možné provést postřikem nebo štětcem.